

SKU: ATM RH 104

ADHESIVO PORCELANATO MULTI ACCIÓN SUPER GRUESO ATM

Saco 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla a base de arena finas y gruesas, cemento y aditivos, formulado para adherir o pegar cerámicas, gres porcelánicos y porcelanatos de tamaño hasta 80x80cm o tipo tablas hasta 120cm de largo, sobre pisos de hormigón o muros de albañilería o estucados, en interior y exterior.

PREPARACIÓN

Mezclar el contenido con 5,5-6 L de agua en recipiente plástico o batea. Revolver manual o mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea. Dejar reposar 5 minutos, volver a mezclar y usar dentro de 1 hora.

APLICACIÓN

- Superficie y reverso del revestimiento limpios, libres de polvo o desmoldantes. Se recomienda humedecer antes de aplicar.
- Aplicar una capa de contacto con el lado liso de la llana y luego peinar con el lado dentado a 60°, formando estrías en una sola dirección.
- En piezas curvas, aplicar adhesivo también en la contracara.
- Asentar con leves movimientos para asegurar cobertura total.
- Dejar canterías ≥ 3 mm y juntas de dilatación ≥ 5 mm cada 4 m o en encuentros piso-muro.

PRECAUCIONES

- **No aplicar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento ni plástico.
- **No mezclar** con otros productos.
- Aplicar solo con llana dentada.
- Para formatos sobre 80x80 cm o fachadas, usar adhesivo superior (consultar con ejecutivo).
- En grandes obras, mejorar la superficie con escarificado o promotor de adherencia.
- **Duración: 9 meses** en lugar seco y ventilado. Rendimiento variable según rugosidad.

Aspecto:
Polvo gris

Temperatura de trabajo:
Desde 5° hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
4 horas

Agua de amasado por cada kilo:
0,22 a 0,25 L de agua

Tiempo abierto:
Max. 20 minutos a 20°C

Espesor:
15 mm a 30 mm

Espesor máximo:
30 mm

Tiempo secado:
Después de 48 horas

Resistencia tracción según UNE EN 12004:
Sobre 1,0MPa (Categoría C2)

Rendimientos*
1,6-2 kg/m² por mm de espesor