

SKU: ATM RH 105

ADHESIVO PORCELANATO

MURO AC GRIS RH10 ATM

Saco 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla cementicia con arena y aditivos para pegar cerámicas, gres porcelánicos y porcelanatos hasta 60x60 cm en muros de hormigón, albañilería, estuco o tabiquería liviana (yeso-cartón, fibrocemento, hormigón celular), tanto en interior como exterior hasta 4 m de altura. Ofrece alto agarre inicial.



PREPARACIÓN

Mezclar el contenido con 5,5 a 6 litros de agua hasta obtener una pasta homogénea. Reposar 5 minutos y volver a revolver. La mezcla tiene una vida útil de 1 hora.



APLICACIÓN

- La superficie y el reverso del revestimiento deben estar limpios y secos.
- Aplicar una capa de contacto con llana dentada (máx. 10 mm de espesor) y luego peinar el adhesivo a 60° en una sola dirección.
- Asentar el revestimiento con movimientos leves para asegurar contacto total.
- Dejar canterías mayores a 3 mm y juntas de dilatación de 5 mm cada 4 m o en encuentros piso-muro.



PRECAUCIONES

- **No aplicar** sobre metal, madera, yeso o plástico.
- **No mezclar** con otros productos ni aplicar en puntos.
- Para revestimientos mayores a 60x60 cm o fachadas, usar adhesivo superior (consultar ejecutivo).
- **Duración: 9 meses**, almacenado en lugar seco y ventilado.
- El rendimiento puede variar según la superficie.



Aspecto:
Pasta gris

Temperatura de trabajo:
Desde 5°
hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
4 horas

Agua de amasado por cada kilo:
0,22 a 0,25 L de agua

Tiempo abierto:
Max. 20 minutos a 20°C

Espesor mínimo:
2 mm

Espesor máximo:
10 mm

Tiempo secado:
Después de 48 horas

Resistencia tracción según UNE EN 12004:
Sobre 0,5MPa (Categoría C1)

Rendimientos*
1,6-2 kg/m2 por mm de espesor