

SKU: ATM RH 106

ADHESIVO PORCELANATO MURO AC BLANCO RH10 ATM

Saco 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla cementicia con aditivos para adherir cerámicas, gres porcelánicos y porcelanatos hasta 80x80 cm o tablas de 120 cm, en muros de hormigón, albañilería, estucados o tabiquerías livianas, tanto en interior como exterior hasta 4 m de altura. Posee alto agarre inicial para soportar el peso del revestimiento.



PREPARACIÓN

Mezclar el contenido con 5,5 a 6 lt. de agua hasta obtener una pasta homogénea. Deje reposar 5 minutos y vuelva a revolver. La mezcla dura hasta 1 hora en el recipiente.



APLICACIÓN

- La superficie y el reverso del revestimiento deben estar limpios y humedecidos.
- Aplique una capa de contacto con la llana dentada y luego forme estrías rectas con una inclinación de 60°.
- Asiente las piezas con movimientos leves, dejando canterías de al menos 3 mm y juntas de dilatación de 5 mm cada 4 m o en encuentros piso-muro.



PRECAUCIONES

- **No usar** sobre metal, madera, yeso o plástico.
- **No mezclar** con otros productos ni aplicar en puntos.
- Para formatos **mayores a 80x80 cm o fachadas**, usar adhesivo superior (consultar a su ejecutivo).
- **Duración: 9 meses** en lugar seco y ventilado.
- El rendimiento varía según la superficie.

Aspecto:

Polvo Blanco

Temperatura de trabajo:

Desde 5° hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:

4 horas

Agua de amasado por cada kilo:

0,22 a 0,25 L de agua

Tiempo abierto:

Max. 20 minutos a 20°C

Espesor mínimo:

2 mm

Espesor máximo:

10 mm

Tiempo secado:

Después de 48 horas

Resistencia tracción según UNE EN 12004:

Sobre 1,0MPa (Categoría C2)

Rendimientos*

1,6-2 kg/m2 por mm de espesor