

SKU: ATM RH 107

ADHESIVO PIEDRAS Y FACHADAS RH ATM

Saco 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla cementicia con aditivos, ideal para adherir cerámicas, porcelanatos y piedras naturales hasta 150x150 cm en pisos y muros de hormigón, albañilería o tabiquería liviana, tanto en interior como exterior (hasta 4 m). Ofrece alto agarre inicial y gran flexibilidad ante dilataciones térmicas.



PREPARACIÓN

Mezclar el contenido con 5,5 a 6 litros de agua hasta obtener una pasta homogénea. Reposar 5 minutos, volver a revolver y usar dentro de 1 hora.



APLICACIÓN

- La superficie y reverso del revestimiento deben estar limpios y humedecidos.
- Aplicar con llana dentada, formando estrías rectas y, si es necesario, también en la contracara del revestimiento.
- Asentar con movimientos suaves dejando canterías >3 mm y juntas de dilatación >5 mm (10 mm en fachadas, rellenar con poliuretano).
- Espesor máximo de aplicación: 15 mm.



PRECAUCIONES

- **No aplicar** sobre metal, madera, yeso o plástico.
- **Usar solo con llana dentada**, sin mezclar con otros productos.
- Para revestimientos >150x150 cm o fachadas sobre 4 m, aplicar promotor de adherencia Toro en muro y contracara, proteger del sol y fraguar con frague epóxico o con aditivo látex.
- **Duración: 9 meses** en lugar seco y ventilado.
- El rendimiento varía según rugosidad o desnivel.



Aspecto:
Pasta gris

Temperatura de trabajo:
Desde 5°
hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
4 horas

Agua de amasado por cada kilo:
0,22 a 0,25 L de agua

Tiempo abierto:
Max. 20 minutos a 20°C

Espesor mínimo:
2 mm

Espesor máximo:
15 mm

Tiempo secado:
Después de 48 horas

Resistencia tracción según UNE EN 12004:
Sobre 1,0MPa (Categoría C2)

Rendimientos*
1,6-2 kg/m² por mm de espesor



contacto@revesthome.cl