

SKU: ATM RH 111

ADHESIVO CERÁMICO MURO AC PASTA ATM

Tineta 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Adhesivo cementicio para cerámicas de hasta 60x60 cm, apto para muros de hormigón, albañilería o tabiquerías livianas. Uso interior y exterior hasta 4 m de altura, con alto agarre inicial.



PREPARACIÓN

Mezcle el contenido con 5 a 6 L de agua hasta obtener una pasta homogénea. Deje reposar 5 minutos y vuelva a revolver. La mezcla tiene una vida útil de 1 hora.



APLICACIÓN

- La superficie y el reverso del revestimiento deben estar limpios y sin residuos.
- Aplique una capa de contacto y luego el adhesivo con llana dentada a 60°, formando estrías en una sola dirección.
- Asiente el revestimiento con movimientos suaves para lograr total adherencia.
- Deje canterías de 3 mm y juntas de dilatación de 5 mm cada 4 m o en encuentros muro-piso.



PRECAUCIONES

- **No aplicar** sobre metal, madera, yeso o plástico.
- **No mezclar** con otros productos ni aplicar en puntos.
- Para formatos mayores a 60x60 cm o revestimientos pétreos o en fachada, usar adhesivo superior (consultar ejecutivo).
- **Duración: 12 meses** en lugar seco y ventilado.
- El rendimiento varía según rugosidad o desnivel de la superficie.



Aspecto:
Pasta gris

Temperatura de trabajo:
Desde 5° hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
4 horas

Agua de amasado por cada kilo:
0,20 a 0,22 lt de agua

Tiempo abierto:
15 minutos a 20°C

Espesor mínimo:
2 mm

Espesor máximo:
8 mm

Tiempo secado:
Después de 96 horas

Resistencia tracción según UNE EN 12004:
Sobre 1,0MPa (Categoría C2)

Deformación según UNE EN 12004:
Sobre 2,5mm (Categoría S1)

Rendimientos*
1,6 kg/m² por cada mm de espesor