

SKU: ATM RH 200

NIVELADOR CEMENTICIO FINO RH-15 ATM

Saco 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla de arena, cemento y aditivos, diseñada para nivelar pisos de hormigón en interior y exterior. Ideal para instalar alfombra, pisos flotantes, vinílicos y SPC.



PREPARACIÓN

En un recipiente plástico, tineta o batea, mezcle el contenido de este envase con 5 a 5,5 litros de agua. Revuelva manualmente o con revolvedor mecánico hasta obtener una pasta homogénea. La mezcla tiene una duración de hasta 1 hora en el recipiente.



APLICACIÓN

- Superficie limpia y humedecida antes de aplicar.
- Extender el producto hasta máximo 30 mm de espesor.
- Proteger del sol y viento por 48 hrs; transitable después.
- Curar por 7 días, 3 veces al día.
- Dejar juntas de dilatación de 5 mm cada 4 m y en todo encuentro piso-muro.



PRECAUCIONES

- **No usar** sobre metal, madera, yeso, volcanita, fibrocemento ni plástico.
- **No mezclar** con otros productos.
- No usar para nivelar y luego pegar cerámicas con adhesivo (composición incompatible). Para cargas altas, consultar.
- **Vida útil: 9 meses** almacenado en lugar seco y protegido.
- El rendimiento puede variar según desnivel y rugosidad.



Aspecto:
Polvo gris

Temperatura de trabajo:
Desde 5°
hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
1 horas

Agua de amasado por cada kilo:
0,20 a 0,22 lt de agua

Espesor mínimo:
5 mm

Espesor máximo:
15 mm

Tiempo secado:
Después de 48 horas

Terminación:
Normal

Resistencia a tracción (28 días):
Sobre 0,3MPa

Resistencia a compresión (28 días):
Sobre 10 MPa

Resistencia a flexión (28 días)
Sobre 3 MPa

Rendimientos*:
1,6 – 2,0 kg/m²
por cada mm de espesor