

SKU: ATM RH 201

NIVELADOR CEMENTICIO GRUESO RH-30 ATM

Saco 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla de arena, cemento y aditivos para nivelar pisos de hormigón, interior y exterior, ideal para instalar alfombra, fotolaminado, vinílico y SPC.

PREPARACIÓN

Mezcle el contenido del envase con 5 a 6 litros de agua en un recipiente plástico. Revuelva hasta lograr una pasta homogénea. La mezcla se mantiene utilizable por hasta 1 hora.

APLICACIÓN

- Superficie limpia y humedecida.
- Extender el producto hasta el espesor deseado (máx. 30 mm).
- Proteger del sol y viento por 48 h; tránsito permitido después.
- Curar durante 7 días, 3 veces al día.
- Dejar juntas de dilatación >5 mm cada 4 m y en encuentros piso-muro.

PRECAUCIONES

- **No usar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento o plástico.
- **No mezclar** con otros productos.
- No usar para nivelar y luego pegar cerámicas con adhesivo distinto; consultar para altas cargas.
- **Duración: 9 meses** almacenado en lugar seco y techado.
- Rendimiento variable según desnivel o rugosidad.

Aspecto:
Polvo gris

Temperatura de trabajo:
Desde 5° hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
1 horas

Agua de amasado por cada kilo:
0,20 a 0,22 lt de agua

Espesor mínimo:
10 mm

Espesor máximo:
30 mm

Tiempo secado:
Después de 48 horas

Terminación:
Gruesa

Resistencia a tracción (28 días):
Sobre 1 MPA

Resistencia a compresión (28 días):
Sobre 9 MPA

Resistencia a flexión (28 días):
Sobre 2 MPA

Rendimientos*:
1,6 -2,0 kg/m² por cada mm de espesor