

SKU: ATM RH 203

MORTERO PARA PISO ATM

Saco 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla de arena, cemento, yeso y aditivos, diseñada para nivelar pisos de hormigón en interiores, ideal antes de instalar alfombra, pisos fotolaminados, vinílicos y SPC.

PREPARACIÓN

Mezclar el contenido del envase con 5 a 6 litros de agua en un recipiente plástico, tineta o batea. Revolver manualmente o con mezclador mecánico hasta obtener una pasta homogénea.

La mezcla mantiene su trabajabilidad por hasta 1 hora en el recipiente.

APLICACIÓN

- Superficie limpia y libre de polvo, yeso, pinturas, desmoldantes y membranas de curado.
- Humedecer la zona antes de aplicar.
- Esparcir el producto hasta el espesor requerido (máx. 15 mm).
- Proteger del viento y sol por 24 h; tránsito permitido después de 48 h.
- Realizar juntas de dilatación (≥ 5 mm) cada 4 m lineales o en áreas mayores a 16 m², y en todos los encuentros piso-muro.

PRECAUCIONES

- **No usar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento ni plástico.
- **No mezclar** con otros productos.
- No usar para nivelar y luego pegar cerámicas encima; para cargas altas, consultar al ejecutivo.
- **Duración: 9 meses** almacenado en lugar seco, ventilado y protegido de la lluvia.
- El rendimiento varía según desnivel y rugosidad de la superficie.

Aspecto:
Polvo gris claro

Temperatura de trabajo:
Desde 5° hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
1 horas

Agua de amasado por cada kilo:
0,20 a 0,22 lt de agua

Espesor mínimo:
5 mm

Espesor máximo:
15 mm

Tiempo secado:
Después de 48 horas

Terminación:
Fina

Resistencia a tracción (28 días):
Sobre 0,5MPa

Rendimientos*:
1,6 -2,0 kg/m² por cada mm de espesor