

SKU: ATM RH 204

AUTONIVELANTE CEMENTICIO RH-20 ATM

Saco 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla de arena, cemento y aditivos para nivelar y afinar pisos de hormigón, en interior y exterior. Ideal para alfombra, pisos fotolaminados, vinílicos y SPC. Su fórmula genera un mortero autonivelante fluido, de buena trabajabilidad y excelente terminación.

PREPARACIÓN

Mezclar el contenido del envase con 6 a 6,5 Lt. de agua (comenzar con 6 Lt. y ajustar si es necesario). Revolver manualmente o con revolvedor mecánico hasta obtener una pasta homogénea.

APLICACIÓN

- Superficie limpia, sin polvo ni pinturas; humedecer antes de aplicar.
- Poner puntos de nivelación para mejorar el acabado.
- Aplicar Primer Autonivelante: una mano completa, esperar 24 hrs; segunda mano y, si absorbe mucho, una tercera.
- Una hora después de la segunda mano, verter Autonivelante Fluido E20 (máx. 20 mm). Nivelar con regla, alisar con llana y pasar rodillo de púas para eliminar aire.
- Proteger de viento y sol por 48 hrs; transitable en 24 hrs. Esperar 72 hrs. antes de instalar el revestimiento.
- Dejar juntas de dilatación de ≥ 5 mm en todo encuentro piso-muro.

PRECAUCIONES

- **No usar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento o plástico.
- **No mezclar** con otros productos.
- Contiene cemento y componentes alcalinos: puede irritar ojos, piel y mucosas. Usar guantes, antiparras y ropa de protección.
- **No se recomienda** nivelar y luego pegar cerámicas con adhesivo sobre este producto; para cargas altas, consultar a su ejecutivo.
- **Duración: 9 meses** almacenado en lugar seco, ventilado y protegido de la lluvia. El rendimiento puede variar según el desnivel o rugosidad de la superficie.

Aspecto:
Polvo gris

Temperatura de trabajo:
Desde 5° hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
1 hora

Agua de amasado por cada kilo:
0,24 a 0,26 lt de agua

Espesor mínimo:
3 mm

Espesor máximo:
20 mm

Tiempo secado:
Después de 24 horas

Terminación:
Lisa

Resistencia a tracción (28 días):
Sobre 0,3MPa

Resistencia a compresión (28 días):
241 Kg/cm²

Resistencia a flexión (28 días):
47 Kg/cm²

Rendimientos*:
1,8-2,2 kg/m² por mm de espesor