

SKU: ATM RH 208

MORTERO MAQUILLAJE RH-08 ATM Saco 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla de arena, cemento y aditivos para maquillar y enlucir muros de hormigón, albañilería, estucos y losas, en interiores y exteriores. Permite recibir pinturas, pastas de muro y yeso en espesores bajos y medios.

PREPARACIÓN

Mezclar el contenido del envase con 5 a 6 litros de agua en un recipiente plástico, tineta o batea. Revolver manualmente o con revolvedor mecánico hasta obtener una pasta homogénea. La mezcla mantiene su trabajabilidad por hasta 1 hora en el recipiente.

APLICACIÓN

- La superficie debe estar limpia, sin polvo, yeso, pinturas, desmoldantes ni membranas de curado.
- Humedecer la superficie antes de aplicar.
- Esparcir el producto hasta el espesor deseado (máximo 8 mm).
- Proteger del viento y sol directo por 48 horas.
- Humedecer la superficie 2 a 3 veces al día durante las primeras 48 horas.

PRECAUCIONES

- **No usar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento o plástico.
- **No mezclar** con otros productos.
- **No aplicar** con sol directo, viento fuerte o temperaturas sobre 25°C. No aplicar en zonas con humedad permanente.
- **Duración: 9 meses** si se almacena bajo techo, seco y ventilado. El rendimiento puede variar según desnivel o rugosidad de la superficie.

Aspecto:
Polvo gris

Temperatura de trabajo:
Desde 5°
hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
1 hora

Agua de amasado por cada kilo:
0,20 a 0,22 lt de agua

Espesor mínimo:
2 mm

Espesor máximo:
8 mm

Tiempo secado:
Después de 48 horas

Terminación:
Fina

Resistencia a tracción (28 días):
Sobre 0,5MPa

Rendimientos*:
1,8-2,2 kg/m²
por cada mm de espesor