

SKU: ATM RH 210

MORTERO ESTUCO DUO ATM Saco 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla de arena, cemento y aditivos, diseñada para estucos o chicoteos en muros de hormigón, albañilería y estucos, interior y exterior, apta como base para pinturas, pastas de muro y yeso, en medios y altos espesores.

PREPARACIÓN

Mezcle el contenido del envase con 5 a 6 Lt. de agua en un recipiente plástico y revuelva hasta obtener una pasta homogénea. La mezcla se mantiene utilizable por hasta 1 hora.

APLICACIÓN

- Superficie limpia, libre de polvo, yeso, pinturas u otros materiales; remover desmoldantes y membranas de curado.
- Humedecer la superficie antes de aplicar el producto.
- Aplicar el producto hasta el espesor deseado (máx. 6 mm).
- Proteger del sol directo y corrientes de viento durante 48 horas.
- Humedecer la superficie 2-3 veces al día durante las 48 horas de fraguado.

PRECAUCIONES

- **No usar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento o plástico.
- **No mezclar** con otros productos, salvo el indicado en el envase.
- Evitar aplicar con sol directo, viento fuerte o temperaturas >25°C. No aplicar en zonas con humedad permanente.
- **Duración: 9 meses** si se almacena bajo techo, seco y ventilado. Rendimiento variable según desnivel y rugosidad de la superficie.

Aspecto:
Polvo gris

Temperatura de trabajo:
Desde 5° hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
1 hora

Agua de amasado por cada kilo:
0,14 a 0,20 lt de agua

Espesor mínimo:
10 mm

Espesor máximo:
20 mm

Tiempo secado:
Después de 48 horas

Terminación:
Gruesa

Resistencia a tracción (28 días):
Sobre 0,5MPa

Rendimientos*:
1,8-2,2 kg/m2 por cada mm de espesor