

SKU: ATM RH 211

MORTERO DE PEGA ATM

Saco 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla de arena, cemento y aditivos, diseñada para estucos o chicoteos en muros de hormigón, albañilería y estucos, interior y exterior, apta como base para pinturas, pastas de muro y yeso, en medios y altos espesores.



PREPARACIÓN

Mezclar el contenido del envase con 4 a 5 litros de agua en un recipiente plástico, tineta o batea. Revolver manualmente o con revolvedor mecánico hasta obtener una pasta homogénea. La mezcla puede durar hasta 1 hora en el recipiente.



APLICACIÓN

- Superficie limpia y libre de polvo, yeso, pinturas u otros materiales; remover desmoldantes y membranas de curado.
- Humedecer la superficie antes de aplicar el producto.
- Aplicar el producto hasta la cantería deseada y colocar la siguiente hilera de ladrillos, revisando niveles y aplomos. Repetir hasta alcanzar la altura deseada (máx. 1 m por día).
- Proteger de corrientes de viento y sol directo por 48 hrs.
- Mantener el muro húmedo 3 veces al día durante 7 días para un curado adecuado.



PRECAUCIONES

- **No usar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento o plástico.
- **No mezclar** con otros productos, salvo el indicado en el envase.
- **Duración: 9 meses** si se almacena bajo techo, seco y ventilado.
- Rendimiento variable según desnivel o rugosidad de la superficie.

Aspecto:
Polvo gris

Temperatura de trabajo:
Desde 5° hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
1 hora

Agua de amasado por cada kilo:
0,14 a 0,20 lt de agua

Espesor mínimo:
10 mm

Espesor máximo:
30 mm

Tiempo secado:
Después de 48 horas

Terminación:
Gruesa

Resistencia a tracción (28 días):
Sobre 0,5MPa

Resistencia a la compresión (28 días)
Sobre 1,8 MPa

Rendimientos*:
1,8-2,2 kg/m²
13Lts por saco



contacto@revesthome.cl