

SKU: ATM RH 214

MORTERO GROUT 50

Saco 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla de arena, cemento y aditivos, diseñada para rellenar, reparar y nivelar estructuras metálicas industriales, maquinaria, placas base, anclaje de pernos, losas y elementos estructurales confinados.



PREPARACIÓN

Mezcle el contenido del envase con 4 a 5 litros de agua en un recipiente plástico, tineta o batea. Revuelva manualmente o con revolvedor mecánico hasta obtener una pasta homogénea. La mezcla mantiene su trabajabilidad por hasta 1 hora.



APLICACIÓN

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, yeso, pinturas u otros residuos. Remueva desmoldantes y membranas de curado.
- Humedecer la superficie antes de aplicar el producto.
- Realizar el vaciado de forma continua, evitando espacios vacíos o burbujas.
- No requiere vibración debido a su condición autocompactante/autonivelante.
- Proteger el mortero fresco del sol y viento con sombreadoras o aspilleras húmedas para evitar un curado acelerado.



PRECAUCIONES

- **No mezclar** con ningún otro producto, excepto el indicado en el envase.
- **Duración: 9 meses** desde la fecha de envasado, almacenado bajo techo, seco, sin humedad y con buena ventilación.
- El rendimiento puede variar según el desnivel o rugosidad de la superficie.

Aspecto:
Polvo Gris

Temperatura de trabajo:
Desde 5° hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
1 horas

Agua de amasado por cada kilo:
0,20 a 0,22 lt de agua

Espesor mínimo:
1 mm

Espesor máximo:
10 mm

Tiempo secado:
Después de 12 horas

Terminación:
Normal

Resistencia a tracción (28 días):
50 MPA

Rendimientos*:
12lts de mortero



contacto@revesthome.cl