

SKU: ATM RH 215

## MORTERO

# REPARACIÓN ESTRUCTURAL

Saco 25 Kg.

### CARACTERÍSTICAS

Producto formulado con arena, cemento, aditivos y fibras, ideal para reparaciones estructurales en hormigón.

### PREPARACIÓN

Mezcle el contenido del envase con 4,5 a 5,5 litros de agua en un recipiente plástico, hasta obtener una pasta homogénea. La mezcla mantiene su trabajabilidad por aproximadamente 1 hora.

### APLICACIÓN

- Superficie limpia, libre de polvo, yeso, pinturas, desmoldantes o membranas de curado.
- Humedecer el sustrato antes de la aplicación.
- Aplicar una primera capa delgada de arriba hacia abajo; la segunda capa puede aplicarse tras 1 hora si es necesario.
- Proteger el mortero fresco del sol y viento para evitar un curado acelerado.

### PRECAUCIONES

- **No mezclar** el producto con otros materiales distintos a los indicados en el envase.
- **Vida útil de 9 meses** desde su fecha de envasado, siempre que se mantenga almacenado bajo techo, en un lugar seco, sin humedad y con buena ventilación.
- El rendimiento del producto puede variar según el desnivel o la rugosidad de la superficie donde se aplique.



**Aspecto:**  
Polvo gris

**Temperatura de trabajo:**  
Desde 5° hasta 25°C

**Tiempo de trabajo una vez amasado:**  
1 horas

**Agua de amasado por cada kilo:**  
0,20 a 0,22 lt de agua

**Espesor mínimo:**  
5 mm

**Espesor máximo:**  
30 mm

**Tiempo secado:**  
Después de 12 horas

**Terminación:**  
Normal

**Resistencia a compresión (28 días):**  
>50 MPA

**Rendimientos\***  
13lts de mortero.