

SKU: ATM RH 216

MORTERO GROUT 70

Saco 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Formulado con arena, gravilla, cemento y aditivos, ideal para rellenar pilares y cadenas, para fabricar losas, radieres, sobrelosas, fundaciones y anclajes de polines.

PREPARACIÓN

En un recipiente plástico, tineta o betonera, mezcle el contenido del envase con 2,5 a 3,5 litros de agua según la plasticidad deseada. Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea; si queda muy fluida, agregue más producto hasta lograr la consistencia adecuada.

APLICACIÓN

- ? no hay aplicación en ficha toro...

-
-
-

PRECAUCIONES

- **No usar** sobre superficies de metal, madera, yeso o plástico.
- **No mezclar** con otros productos, salvo lo indicado en el envase.
- **No agregar** más agua de la recomendada y asegurarse de que sea limpia.
- Para radieres, trabajar sobre una base estabilizada y bien compactada.
- En espesores sobre 10 cm, aplicar en dos o más capas y usar malla ACMA para evitar fisuras.
- **Vida útil: 9 meses** desde el envasado, almacenado bajo techo, seco y ventilado.
- El rendimiento puede variar según desnivel o rugosidad de la superficie.

Aspecto:
Polvo Gris

Temperatura de trabajo:
Desde 5° hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
1 hora aprox.

Agua de amasado por cada kilo:
0,1 a 0,2 L de agua

Espesor mínimo:
20 mm

Espesor máximo:
100 mm

Tiempo secado:
Después de 48 horas

Resistencia compresión (28 días)
200 Kg/cm²

Rendimientos*:
12 L/ saco