

SKU: ATM RH 300

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ATM

Tin. 20 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Pasta impermeable de polímeros y aditivos, de alta adherencia y elasticidad, diseñada para impermeabilizar baños, cocinas, terrazas, muros y losas, permitiendo la posterior instalación de revestimientos cerámicos, porcelanatos y morteros en interiores y exteriores.

PREPARACIÓN

Reverer manualmente o con revolver mecánico hasta lograr una pasta homogénea.

APLICACIÓN

- Superficie limpia, sin polvo, pinturas ni residuos.
- Humedecer el sustrato antes de aplicar.
- Realizar imprimación diluyendo el producto 1:1 con agua y aplicar con brocha.
- Tras 1-2 horas de secado, aplicar el producto con brocha o rodillo en capas de hasta 3 mm.
- Aplicar una segunda mano en sentido cruzado.
- En encuentros muro-losa, incorporar geotextil con traslape mínimo de 20 cm.
- Proteger del sol y corrientes de aire durante 48 horas.

PRECAUCIONES

- **No aplicar** sobre metal, madera, yeso, fibrocemento o plástico.
- **No mezclar** con otros productos.
- **Evitar aplicación** con sol directo, viento fuerte o temperaturas sobre 25°C.
- **No usar** en zonas con humedad permanente.
- **Vida útil: 9 meses**, almacenado bajo techo, en lugar seco y ventilado.
- El rendimiento puede variar según la rugosidad o desnivel de la superficie.

Aspecto:
Pasta café claro

Temperatura de trabajo:
Desde 5° hasta 25°C

Espesor mínimo:
2 mm

Espesor máximo:
3 mm

Tiempo secado:
Después de 48 horas

Tiempo secado prueba estanqueidad
Después de 72 horas

Terminación:
Rugosa

Rendimientos*:
2,5-4,0 kg/m² por mm de espesor en dos manos