

SKU: ATM RH 301

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO BI ATM Jgo. 30 Kg.

CARACTERÍSTICAS

Mezcla de áridos, cemento, polímeros y aditivos, impermeable y altamente adherente. Diseñada para impermeabilizar baños, cocinas, terrazas, muros y losas. Su alta rugosidad permite instalar cerámicas, porcelanatos y morteros sobre losas, tanto en interior como exterior.

PREPARACIÓN

En un recipiente plástico, tineta o batea, vierta el contenido del saco y luego el del bidón. Mezcle con revolvedor mecánico hasta obtener una pasta homogénea.

APLICACIÓN

- La superficie debe estar limpia y libre de polvo, yeso, pinturas u otros materiales; remover desmoldantes y membranas de curado.
- Humedecer la superficie antes de aplicar.
- Aplicar con brocha o rodillo en capa máxima de 2 mm, cubriendo toda la superficie.
- Aplicar una segunda mano en sentido contrario a la primera.
- En encuentros piso - muro o muro - muro, colocar geotextil con 20 cm de traslape por paramento, adhiriéndolo sobre una mano fresca del producto.
- Proteger del viento y sol directo por 48 horas.

PRECAUCIONES

- **No usar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento ni plástico.
- **No mezclar** con otros productos aparte del indicado.
- **No aplicar** con sol directo, viento fuerte o temperaturas sobre 25°.
- **No aplicar** en zonas con humedad permanente.
- **Duración: 9 meses** si se mantiene bajo techo, seco y ventilado.
- El rendimiento puede variar según desnivel o rugosidad de la superficie.



Aspecto saco:
Polvo color gris con arenas gruesa

Aspecto bidón:
Líquido de color blanco

Temperatura de trabajo:
Desde 5° hasta 25°C

Espesor mínimo:
1 mm

Espesor máximo:
2 mm

Tiempo secado:
Después de 48 horas

Tiempo secado prueba estanqueidad:
Después de 72 horas

Terminación:
Rugosa fina

Rendimientos*:
1,5-2,0 kg/m² por mm de espesor en dos manos

Formato:
Saco 20kg + Bidón 10kg