

SKU: ATM RH 302

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO ATM Saco 20 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla impermeable de alta adherencia y elasticidad, compuesta por áridos, cemento, polímeros y aditivos, diseñada para impermeabilizar zonas húmedas como baños, cocinas, terrazas, muros y losas, tanto en interiores como exteriores.



PREPARACIÓN

En un recipiente plástico, tineta o batea, vierta el contenido del saco y agregue 3,5 a 4 litros de agua. Mezcle con un revolvedor mecánico hasta obtener una pasta homogénea.



APLICACIÓN

- La superficie debe estar limpia, libre de polvo, yeso, pinturas, desmoldantes y membranas de curado.
- Humedecer previamente la zona donde se aplicará el producto.
- Aplicar con brocha o rodillo en una capa continua que no supere los 2 mm.
- Aplicar una segunda mano en sentido perpendicular a la primera.
- En encuentros entre paramentos horizontales y verticales, colocar geotextil con al menos 20 cm por cada lado y adherirlo sobre una mano fresca del producto.
- Proteger el trabajo del viento y del sol directo durante 48 horas.



PRECAUCIONES

- **No aplicar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento o plástico.
- **No mezclar** con otros productos, salvo lo indicado en el envase.
- **Evitar** aplicaciones con sol directo, viento fuerte o temperaturas sobre 25 °C.
- **No usar** en zonas con humedad permanente.
- El producto dura **9 meses** desde su envasado si se almacena bajo techo, sin humedad y con buena ventilación.
- El rendimiento puede variar según el desnivel o la rugosidad de la superficie.



Aspecto saco:
Polvo color gris
con arenas gruesa

**Temperatura
de trabajo:**
Desde 5° hasta
25°C

Espesor mínimo:
1 mm

Espesor máximo:
2 mm

Tiempo secado:
Después de 48
horas

**Tiempo
secado prueba
estanqueidad:**
Después de
72 horas

Terminación:
Rugosa fina

Rendimientos*:
1,5-2,0 kg/m2
por mm de
espesor
en dos manos

Formato:
Saco 20 kg



contacto@revesthome.cl