

SKU: ATM RH 404

PROMOTOR YESO ATM BOND

Tineta 22 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla de polímeros acrílicos y arenas seleccionadas, diseñada para mejorar la adherencia mecánica del yeso sobre distintos sustratos.

PREPARACIÓN

Revolver manualmente o con revolvedor mecánico hasta lograr una pasta homogénea.

APLICACIÓN

- Limpiar la superficie, eliminando polvo, yeso, pinturas y desmoldantes.
- Humedecer el sustrato antes de la aplicación.
- Aplicar el producto con rodillo de chiporro de pelo corto, cubriendo toda la superficie.
- Extender en capa fina, sin reaplicar sobre el producto fresco.
- Dejar secar un mínimo de 24 horas antes de continuar.
- Aplicar yeso con un espesor máximo de 20 mm.

PRECAUCIONES

- **No aplicar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento ni plástico.
- **No mezclar** con otros productos.
- **Evitar** aplicación con sol directo, viento fuerte o temperaturas sobre 20°C.
- **No usar** en zonas con humedad permanente.
- Aplicar el yeso dentro de un **máximo de 96 hrs**; si se supera ese plazo, lavar con agua limpia y dejar secar antes de aplicar.
- **Vida útil de 9 meses** si se almacena bajo techo, en lugar seco y ventilado.
- El rendimiento puede variar según la rugosidad o desnivel del sustrato.

Aspecto:
Líquido color
rosado

**Temperatura
de trabajo:**
Desde 5°
hasta 20°C

Tiempo secado:
Después de 24
horas

Terminación:
Fina

Rendimientos*:
200-300 grs/m²