

SKU: ATM RH 405

PROMOTOR MORTERO BIMECANICO ATM

Jgo. 30 Kilos



CARACTERÍSTICAS

Mezcla de arenas, cuarzós, cementos y aditivos, diseñada para mejorar la adherencia mecánica del estuco sobre hormigón, albañilería y estucos.



PREPARACIÓN

Vierta el contenido del saco y del bidón en un recipiente y mezcle manualmente o con revolvedor mecánico hasta obtener una pasta homogénea.



APLICACIÓN

- Limpiar la superficie, eliminando polvo, pinturas y residuos de curado.
- Humedecer antes de aplicar.
- Aplicar con rodillo de pelo corto, cubriendo toda la superficie con una capa fina.
- No reaplicar sobre el producto fresco.
- Dejar secar al menos 24 horas antes de estucar.
- El estuco no debe exceder los 25 mm de espesor.



PRECAUCIONES

- **No usar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento ni plástico.
- **No mezclar** con otros productos.
- **No aplicar** con sol directo, viento fuerte ni temperaturas sobre 20 °C. ni en zonas con humedad permanente.
- **Aplicar** el estuco dentro de 96 hrs; si se excede, lavar la superficie y dejar secar antes de estucar.
- **Duración: 9 meses**, almacenado bajo techo, en lugar seco y ventilado.
- El rendimiento puede variar según la rugosidad o desnivel de la superficie.



Aspecto saco:

Polvo color gris con arenas gruesas

Aspecto bidón:

Líquido de color blanco

Temperatura de trabajo:

Desde 5° hasta 20°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:

1 horas

Tiempo secado:

Después de 24 horas

Terminación:

Gruesa

Rendimientos*:

1,5-2 Kgs/m2

Formato:

Saco 20kg + Bidón 10kg



contacto@revesthome.cl