

SKU: ATM RH 406

PROMOTOR

YESO BIMECANICO ATM

Jgo. 30 Kilos

CARACTERÍSTICAS

Mezcla de arenas, cuarzos, cementos y aditivos, diseñada para mejorar la adherencia mecánica del yeso sobre hormigón, albañilería y estucos.

PREPARACIÓN

Mezcle el contenido del saco y el bidón manualmente o con revolvedor mecánico hasta obtener una pasta homogénea.

APLICACIÓN

- Superficie limpia y libre de polvo, pinturas o residuos.
- Humedecer antes de aplicar.
- Aplicar con rodillo de chiporro cubriendo toda la superficie.
- Aplicar una sola capa fina, sin repasar.
- Dejar secar mínimo 24 horas.
- Espesor máximo de yeso: 25 mm.

PRECAUCIONES

- **No aplicar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento ni plástico.
- **No mezclar** con otros productos.
- **Evitar** aplicación con sol directo, viento fuerte o temperaturas sobre 20 °C.
- **No aplicar** en zonas con humedad permanente.
- **Aplicar** el yeso dentro de las **96 hrs**; si se supera este tiempo, lavar la superficie y dejar secar antes de aplicar.
- **Vida útil: 9 meses**, almacenado bajo techo, en lugar seco y ventilado.
- El rendimiento puede variar según la rugosidad o desnivel del sustrato.



Aspecto saco:

Polvo color gris con arenas gruesas

Aspecto tineta:

Líquido de color blanco

Temperatura de trabajo:

Desde 5° hasta 20°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:

1 horas

Tiempo secado:

Después de 24 horas

Terminación:

Gruesa

Rendimientos*:

1,5-2 Kgs/m²

Formato:

Saco 20kg + Bidon 10kg