



SKU: ATM RH 407

PROMOTOR

MORTERO PONTE ATM

Saco 20 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla cementicia con arenas y cuarzós, diseñada para mejorar la adherencia mecánica del estuco sobre hormigón, albañilería y estucos existentes.

PREPARACIÓN

Mezclar el contenido del envase con 8 a 9 litros de agua en un recipiente plástico, batiendo manualmente o con revolvedor mecánico hasta obtener una mezcla homogénea.

APLICACIÓN

- Superficie limpia y libre de contaminantes.
- Humedecer antes de aplicar.
- Aplicar con rodillo de chiporro, cubriendo toda la superficie con capa fina.
- Dejar secar mínimo 24 horas.
- Espesor máximo de estuco: 25 mm.

PRECAUCIONES

- **No usar** sobre metal, madera, yeso, fibrocemento ni plástico.
- **No mezclar** con otros productos.
- **No aplicar** con sol directo, viento fuerte o temperaturas sobre 20 °C.
- **No aplicar** en zonas con humedad permanente.
- El estuco debe aplicarse dentro de las **96 hrs**; si se supera ese tiempo, lavar la superficie y dejar secar antes de aplicar.
- **Vida útil: 9 meses** si se almacena bajo techo, en lugar seco y ventilado.
- El rendimiento puede variar según la superficie.

Aspecto:

Polvo color gris con arenas gruesas

Temperatura de trabajo:

Desde 5° hasta 20°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
1 horas

Agua de amasado por cada kilo:
0,40 a 0,45 lt de agua por cada kg

Tiempo secado:
Después de 24 horas

Terminación:
Gruesa

Rendimientos*:
0,75-1,0 Kgs/m²

Formato:
Saco 20kg