

SKU: ATM RH 408

PROMOTOR

YESO PONTE ATM

Saco 20 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla cementicia con arenas y cuarzós, diseñada para mejorar la adherencia mecánica del yeso sobre hormigón, albañilería y estucos.



PREPARACIÓN

Mezclar el contenido del envase con 8 a 9 litros de agua hasta obtener una pasta homogénea, ya sea manualmente o con revolvedor mecánico.



APLICACIÓN

- Superficie limpia y libre de polvo, pinturas o residuos.
- Humedecer antes de aplicar.
- Aplicar con rodillo de chiporro, cubriendo toda la superficie.
- Colocar una sola capa fina, sin repasar.
- Dejar secar mínimo 24 horas.
- Espesor máximo del yeso: 25 mm.



PRECAUCIONES

- **No usar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento ni plástico.
- **No mezclar** con otros productos.
- **No aplicar** con sol directo, viento fuerte ni temperaturas sobre 20 °C.
- **No aplicar** en zonas con humedad permanente.
- **Aplicar el yeso** dentro de un máximo de **96 hrs**; si se supera ese plazo, lavar la superficie con agua y dejar secar antes de aplicar.
- **Vida útil: 9 meses**, almacenado bajo techo, en lugar seco y ventilado.
- El rendimiento puede variar según la superficie.

Aspecto:

Polvo color gris con arenas gruesas

Temperatura de trabajo:

Desde 5° hasta 20°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
1 horas

Agua de amasado por cada kilo:
0,40 a 0,45 lt de agua por cada kg

Tiempo secado:
Después de 24 horas

Terminación:
Gruesa

Rendimientos*:
0,75-1,0 Kgs/m²

Formato:
Saco 20kg



contacto@revesthome.cl