

SKU: ATM RH 500

MORTERO BASE COAT RH E.I.F.S ATM

Saco 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla cementicia con aditivos, diseñada para la fijación y enlucido de poliestireno expandido y accesorios de fibra sobre muros de hormigón, albañilería y estucos, apta para uso interior y exterior.

PREPARACIÓN

Mezclar el producto con 5,5 a 6 litros de agua hasta obtener una pasta homogénea, dejar reposar 5 minutos y volver a mezclar. La mezcla mantiene su trabajabilidad por hasta 1 hora.

APLICACIÓN

- La superficie debe estar limpia y libre de polvo, yeso, pinturas y desmoldantes.
- Aplicar el producto con llana dentada sobre la plancha de poliestireno y fijarla al muro presionando hasta asentar correctamente.
- Para el enlucido, aplicar el adhesivo con llana plana incorporando la malla de fibra; esperar 1 hora y dar una segunda mano para cubrir la malla y nivelar la superficie.
- Accesorios como esquineros o cintas se instalan con el mismo procedimiento de la malla.
- Dejar juntas de dilatación ≤ 1 mm entre planchas; si son mayores, rellenar con espuma PU.
- Para enlucidos directos sobre muros de hormigón, revisar la ficha técnica correspondiente.

PRECAUCIONES

- **No aplicar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento ni plástico.
- **No mezclar** con otros productos y aplicar solo con llana dentada.
- **Vida útil de 9 meses** si se almacena bajo techo, en lugar seco y ventilado.
- El rendimiento puede variar según el estado y rugosidad de la superficie.

Aspecto:
Polvo gris

Temperatura de trabajo:
Desde 5° hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
1 horas

Agua de amasado por cada kilo:
0,20 a 0,25 lt de agua

Tiempo abierto:
15 minutos a 20°C

Espesor mínimo:
2 mm

Espesor máximo:
15 mm

Tiempo secado:
Después de 48 horas

Rendimientos*:
4-5 m² por saco (pegado + enlucido)