

SKU: ATM RH 501

PASTA

COAT E.I.F.S ATM

Tineta 25 Kg.



CARACTERÍSTICAS

Mezcla de arena y aditivos diseñada para pegar y enlucir poliestireno expandido y accesorios de fibra sobre muros de hormigón, albañilería o estucos, en interiores y exteriores.



PREPARACIÓN

Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, dejar reposar 5 minutos y volver a revolver. La mezcla tiene una vida útil aproximada de 1 hora.



APLICACIÓN

- Superficie limpia y libre de polvo, pinturas, yeso y desmoldantes.
- Preparar la mezcla (opcional: agregar cemento en proporción 2:1).
- Aplicar con llana dentada una capa de contacto sobre el poliestireno y fijar la plancha al muro presionando para romper las estrías.
- Para el enlucido, aplicar con llana plana junto a la malla de fibra; esperar 1 hora y dar una segunda mano para cubrir malla y accesorios (esquineros, cintas, corta gotera).
- Dejar juntas de dilatación ≤ 1 mm entre planchas; si es mayor, rellenar con espuma PU.
- Para enlucidos sobre muros de hormigón, consultar ficha técnica de Maquillaje Fino 25 kg.

Aspecto:
Pasta gris

Temperatura de trabajo:
Desde 5° hasta 25°C

Tiempo de trabajo una vez amasado:
1 horas

Tiempo abierto:
15 minutos a 20°C

Espesor mínimo:
2 mm

Espesor máximo:
15 mm

Tiempo secado:
Después de 48 horas

Rendimientos*:
4-5 m² por saco (pegado + enlucido)



PRECAUCIONES

- **No usar** sobre metal, madera, yeso, yeso-cartón, fibrocemento ni plástico.
- **No mezclar** con otros productos.
- **Aplicar** solo con llana dentada, no en puntos.
- **Vida útil: 9 meses** si se almacena bajo techo, en lugar seco y ventilado.
- El rendimiento puede variar según el desnivel o rugosidad de la superficie.